

AZ Flex

Professzionális megoldások mindig raktáron

ARALAMINO

admin · Thursday, June 2nd, 2016



Zajcsökkentésre, hangelnyelésre, hangelfojtásra és meleg szigetelésre

Alkalmazás: gépek, berendezések, és elszívó csővezetékek hő és hangszigetelésére.

Teljes anyagvastagság	Fajsúly
5^{+2}_{-1} mm	1 400 g/m ² ± 12%
9^{+2}_{-2} mm	2 300 g/m ² ± 12%
15^{+0}_{-3} mm	3 100 g/m ² ± 12%

Méretkínálat: 1 000 x 1 000 mm-es táblákban, vagy igény szerint tekercsben.

Hővezetési tényező: 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹

Alkalmazási hőmérséklet: -40°C-tól +100°C-ig

Gyulladás hőmérséklet: 290°C - 300°C (STN 640149)

Égési hőmérséklet: 410°C - 420°C (STN 640149)

Installálási hőmérséklet: min. +15°C (STN 640149)

Tárolás: száraz, tiszta és zárt helyen

Zajcsillapítási karakterisztika 15 mm vastag termék esetén:

kHz	0,25	0,315	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00	1,25	1,60
αN	0,16	0,20	0,25	0,49	0,42	0,68	0,92	0,93	0,87

Letölthető anyagok:

 [ARALAMINO_HU.pdf \(130.94 kB\)](#)

Not all students are [dissertation help](#) capable of completing their college writing assignments on time.

This entry was posted on Thursday, June 2nd, 2016 at 12:31 pm and is filed under